


ADLER PUR-Struktureffekt-Pasten

90155 ff



Beschreibung

Struktureffekt-Pasten für pigmentierte PUR-Lacke auf Lösemittelbasis wie z.B. **ADLER Pigmopur 24005 ff** zur Erzielung von Struktureffektflächen.

Lösemittelgemisch: Frei von aromatischen Lösemitteln.

Anwendungsgebiete

Für strapazierfähige Oberflächen mit Struktureffekt im gesamten Innenausbau.

Verarbeitung

Lieferviskosität	Pastös
Zusatzmenge	Ca. 10 Gew.-% zum PUR-Pigmentlack; ADLER PUR-Struktureffekt-Pasten in den nicht abgehärteten und unverdünnten Lack gut einrühren; danach Härter und benötigte Verdünnungsmenge einarbeiten.
Untergründe	Alle im Technischen Merkblatt von ADLER Pigmopur 24005 ff angeführten Untergründe.
Auftragstechnik	Druckluft-Spritzen (1,8-2,0-mm-Düse, 3 bar) Ca. 20 s – ca. 25 % ADLER DD-Verdünnung 80019
Auftragsmenge	Ca. 150 – 180 g/m ² (1 Auftrag)
Trockenzeit	Obiger Auftrag ist nach ca. 1 Std. Trocknung bei Raumtemperatur bei Bedarf ohne Zwischenschliff mit einem farblosen Abspritzlack überlackierbar.
Abspritzlack	Ca. 1 x 80 – 100 g/m ² ADLER Pigmotop im gewünschten Glanzgrad 25363 ff

Bitte beachten Sie unsere „**Arbeitsrichtlinien für PUR-Lacke**“ sowie die **Sicherheitsdatenblätter** der zum Einsatz kommenden Produkte.

Weitere Hinweise

Verdünnung	ADLER DD-Verdünnung 80019 Diese Verdünnung wird neben ADLER Waschverdünnung 80077 auch zum Reinigen der Arbeitsgeräte empfohlen.
-------------------	---

11-09 (ersetzt 10-09)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-351, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: info@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.

Lieferform

90155	ADLER PUR-Struktureffekt-Paste fein
90156	ADLER PUR-Struktureffekt-Paste grob

Gebindegrößen

400 g