

Technisches Merkblatt

SYCOFIX MUR Fassaden- Super- Haftspachtel

Verwendung

SYCOFIX MUR Fassaden- Super-Haftspachtel ist optimal geeignet zum Verspachteln, Glätten und Ausbessern von mineralischen Untergründen wie Kalk-, Zement- und Gipsputz, Beton und Mauerwerk sowie zum Füllen von Rissen und Löchern an Wand- und Deckenflächen im Innen- und Außenbereich.

Eigenschaften

- weiß
- witterungsbeständig
- für Feuchträume geeignet
- härtet rissfrei aus
- optimal filzbar
- überstreichbar
- in 30 Minuten verarbeitbar

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muß trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln sein. Lose Putze und schlecht haftende Anstriche entfernen. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe sowie sehr glatte Betonflächen mit Sycofix System Tiefgrund LF vorbereiten.

Verarbeitung

Für eine optimale Verarbeitung nur saubere Anrührgefäße und sauberes, kaltes Wasser verwenden !

5 kg SYCOFIX MUR Fassaden- Super-Haftspachtel in 1,7 Liter Wasser langsam einrühren bis eine homogene und klumpenfreie Spachtelmasse erreicht ist.

Die angerührte Spachtelmasse ist ca. 30 Minuten verarbeitbar und kann sofort in der gewünschten Schichtstärke aufgetragen werden. Vorhandene Unebenheiten können nach ca. 90 Minuten durch feuchtes Nachglätten oder Filzen beseitigt werden.

Beim Einsatz als Flächen- und Reparaturspachtel ist die abgetrocknete Fläche gut als Anstrichträger oder für Verklebungen geeignet, jedoch ist die vollständige Durchtrocknung (ca. 24 Stunden) abzuwarten. Vor Anstricharbeiten ist ein Flutieren der Spachtelfläche nicht erforderlich.

Die Verarbeitungstemperatur muß oberhalb von + 5 °C liegen.

Werkzeuge sind sofort nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Ergiebigkeit

ca. 1,2 kg Pulver/m² bei 1mm Schichtstärke

Lagerung

Kühl und trocken im ungeöffneten Originalgebinde 6 Monate lagerfähig.

Entsorgung

Nur restenleerte, rieselfreie Gebinde zum Recycling geben.

Gefahrenhinweise:

Xi - Reizend

Enthält: Zement

Gefahr ernster Augenschäden. Reizt die Haut.

Sicherheitsratschläge:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden ! Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Staub nicht einatmen. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

GISCODE ZP1 – chromatarm nach TRGS 613

Verpackung

5-kg-Sack

EAN-Code: 4015995905977

25-kg-Sack

EAN-Code: 4015995905984