

ADLER PUR-Primer

25291



Beschreibung

Raschtrocknender 2K-PUR-Grundlack auf Basis Polyacrylatharz/Celluloseacetobutyrat. Sehr gute Anfeuerung, gute Schleifbarkeit und Füllkraft. Mit wasserverdünnbaren Lacken überlackierbar.

ADLER PUR-Primer raut die Holzoberfläche weniger auf als wasserverdünnbare Grundlacke; dadurch reduziert sich der Arbeitsaufwand beim Zwischenschliff.

Wasserlösliche Holzinhaltstoffe (z. B. bei gerbstoffreichen Hölzern wie Eiche oder Lärche) werden von ADLER PUR-Primer nicht aktiviert; die damit zusammenhängenden Verfärbungsprobleme treten nicht auf.

ADLER PUR-Primer enthält bereits eine optimale Menge an Lichtschutzmittel als Vergilbungsschutz, ein weiterer Zusatz darf nicht erfolgen.

Anwendungsgebiete

Grundierung für füllkräftige, gut anfeuernde Möbeloberflächen im Wohn- und Schlafbereich, wenn mit wasserverdünnbaren Klarlacken decklackiert werden soll. Das Überlackieren mit lösemittelbasierenden 2K-PUR-Lacken ist ebenfalls möglich.

Verarbeitung

Lieferviskosität	ca. 35 s nach DIN 53211 (4-mm-Becher, 20 °C)
Mischungsverhältnis	100 Gew.-Teile ADLER PUR-Primer 25291 10 Gew.-Teile ADLER PUR-Härter 82019 ADLER PUR-Härter muss vor Verarbeitung sorgfältig unter Rühren in die Lackkomponente eingearbeitet werden.
Mischungsviskosität	ca. 32 s nach DIN 53211 (4-mm-Becher, 20 °C)
Topfzeit	1 Arbeitstag; abgemischtes Material kann am nächsten Tag noch verarbeitet werden, muss aber unbedingt 1:1 mit frisch abgehärtetem Material gemischt werden; eine weitere Verlängerung der Topfzeit ist nicht möglich.
Verarbeitungsviskosität	Airless-/Airmix-Spritzen (0,23 - 0,28-mm-Düse, 100 - 120 bar/1-2 bar) ca. 30 s - unverdünnt bis 5 % ADLER DD-Verdünnung 80019 Druckluft-Spritzen (1,8-mm-Düse, 3 - 4 bar) ca. 20 s – 10 - 15 % ADLER DD-Verdünnung 80019
Auftragsmenge	1 bis 2 Aufträge von jeweils ca. 100 - 130 g/m ² .
Trockenzeit	Vor dem Überlackieren mit wasserverdünnbaren Klarlacken ist eine Zwischentrockenzeit von ca. 3 Stunden bei Raumtemperatur einzuhalten.

Zwischenschliff	Körnung 280 - 320; um eine gute Zwischenhaftung zu gewährleisten, muss der Zwischenschliff möglichst kurz vor dem Decklackauftrag erfolgen. Ein Durchschleifen ist zu vermeiden, da es sonst zu Anfeue- rungsunterschieden kommen kann, die durch Vergilbung bei der Alte- rung noch verstärkt werden.
Decklackierung	Wasserverdünnbare Klarlacke, z. B. ADLER Aquasoft CFB, ADLER Aqurapid CFB, u.a. Das Überlackieren mit lösemittelbasierenden 2K-PUR-Lacken ist eben- falls möglich.

Bitte beachten Sie die entsprechenden **Sicherheitsdatenblätter von Lack, Härter und Verdünnung**.

Weitere Hinweise

Härter	ADLER PUR-Härter 82019
Verdünnung	ADLER DD-Verdünnung 80019 oder ADLER PUR-Verdünnung 80029. Diese Verdünnungen werden auch zum Reinigen der Arbeitsgeräte emp- fohlen.
Haltbarkeit (Raumtemperatur 20 °C)	12 Monate

Gebindegrößen

4 kg, 20 kg