Aviva Tiefengrund WV 4074000200

Wasserverdünnbare **Grundierung** für innen und außen für **DIY und Gewerbe**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeines

Leicht zu verarbeitende, wasserverdünnbare, geruchsarme, wasserdampfdurchlässige Grundierung auf Dispersionsbasis mit gutem Eindringvermögen. Festigt sandende und egalisiert stark bzw. unterschiedlich saugende mineralische Untergründe.

Besondere Eigenschaften Prüfnormen

- **Französische Verordnung DEVL1104875A** über die Kennzeichnung von Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flüchtigen Schadstoffen: A+

Anwendungsgebiete

Für sandende und saugende mineralische Untergründe wie Putz, Beton, Estriche und Gipswerkstoffe etc. im Innen- und Außenbereich.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufrühren bzw. gut schütteln.
- Verarbeitung nicht bei Temperaturen unter 5°C und/oder relativer Luftfeuchte > 80%
- Auftrag vorzugsweise mit Pinsel oder Bürste
- Bei Gipskartonplatten Aviva Tiefengrund WV 1:1 mit Wasser verdünnt vorstreichen.
- Auf stark saugenden Untergründen unverdünnt verarbeiten
- Ein glänzendes Auftrocknen ist zu vermeiden.
- Hohe Luftfeuchtigkeit und / oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.

Auftragstechnik



Auftragsverfahren	Streichen
Verdünnung	Wasser
Verdünnungsverhältnis	bis 1:1
Ergiebigkeit pro Auftrag (m²/l)1) unverdünnt	ca. 8
Ergiebigkeit pro Auftrag (m²/l)1) verdünnt	ca. 16

Die Form, die Beschaffenheit des Untergrundes beeinflussen den Verbrauch/die Ergiebigkeit. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

Trockenzeiten
(bei 23 °C und 50 % r.F.)



Folgebeschichtung	Nach ca. 5 h

Die genannten Zahlen sind richtungsweisend. Die Trocknung ist abhängig von Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch und relativer Luftfeuchte.

Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden (zu schnelle Antrocknung).

Reinigung der Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Angetrocknete Farbreste mit ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125 entfernen.

UNTERGRUND

Untergrundart

Für saugende mineralische Untergründe wie Putz, Beton, Estriche etc. und Gipswerkstoffe sowie saugende, fest haftende Altanstriche.

Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund muss trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen sein, sowie auf Tragfähigkeit und Eignung geprüft werden.

Bitte ÖNORM B 2230 Teil 2 beachten.

Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3, Maler- und Lackierarbeiten.

Nicht tragfähige Beschichtungen sind grundrein zu entfernen.

Untergrundvorbereitung

- Für saubere, trockene und tragfähige Untergründe ist keine Vorbehandlung notwendig.
- Kleine Risse, Löcher oder Unebenheiten mit geeignetem Spachtelmaterial ausbessern. Spachtelgrate abschleifen und entstauben.
- Frischen Putz, Beton und Estriche mindestens 4 Wochen durchtrocknen lassen. Schmutzablagerungen, Trennmittel oder Mehlkornschicht mechanisch reinigen.
- Fettige oder ölige Verunreinigungen gründlich mit ADLER Entfetter 80394 entfernen.
- Leimfarben grundrein abwaschen.

BESCHICHTUNGSAUFBAU

Grundierung

1 x Aviva Tiefengrund WV 4074000200
Je nach Saugfähigkeit bis 1 zu 1 mit Wasser verdünnt.

Schlussbeschichtung

Gewünschte Aviva Wandfarbe, ADLER Fassadenfarbe bzw. ADLER Beton-Beschichtung.

Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

	BESTELLHINWEISE
Gebindegrößen	1 l; 5 l; 10 l
Farbtöne/Glanzgrade	Farblos 4074000200
Zusatzprodukte	ADLER Entfetter 80394 ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125
	WEITERE HINWEISE
Haltbarkeit/Lagerung 	Mindestens 3 Jahre in original verschlossenen Gebinden. Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30°C) geschützt lagern.
Produkt-Code für Farben und Lacke	M-GF01
Technische Daten	VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für Aviva Tiefengrund WV (Kat. A/h): 30 g/l (2010). Aviva Tiefengrund WV enthält < 1 g/l VOC.
Sicherheitstechnische Angaben	Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt! Die aktuelle Version kann im Internet unter **www.adler-lacke.com** abgerufen werden.