ADLER KH-Fenstertauchgrund Weiß 54075 ff

Kunstharztauchgrund für Industrie und Gewerbe für den Außenbereich.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeines

Rasch trocknender, verfestigender KH-Tauchgrund. Wegen starker Trocknungsverzögerung ist das Produkt nicht für die Holzart Iroko-Kambala geeignet.

Besondere Eigenschaften

Die Beschichtung ist gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt.

- **Wirkstoffe**
  0,3 % (0,3 g / 100 g) Iodpropinylbutylcarbamat (IPBC)

Anwendungsgebiete

Maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile im Außenbereich wie z.B. Holzfenster, Haustüren, Fensterläden, Balkone, Tore, Wintergärten, ect. in den Gebrauchsklassen 2 und 3 ohne Erdkontakt.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufrühren.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens + 10 °C ist erforderlich.
- Optimaler Temperaturbereich beim Tauchen oder Fluten 15 – 25°C bei einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40 - 80%.
- Das Produkt ist ohne Deckanstrich nicht wetterbeständig!
- Nach dem Tauchen muss das Tauchbecken abgedeckt werden, weil es sonst zu Hautbildung kommt.
- Bitte beachten Sie unsere **„Arbeitsrichtlinie für die Beschichtung von maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Bauteilen“** samt Normen und Richtlinien für den Fensterbau und die „**Richtlinie zur Verwendung von Holzschutzmitteln“**.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.

Auftragstechnik



Auftragsverfahren	Tauchen	Fluten
Viskosität (s) 4-mm-Becher, 20° C	18 - 20	
Verdünnung	ADLER Adlerol aromatenfrei 80301	
Verdünnerzugabe in %	bis max. 20%	
Ergiebigkeit pro Auftrag (g/m^2)[1)]	ca. 100 - 120	
[1)] Ergiebigkeit inkl. Verdünnungszugabe		

Achtung: Produkt nicht spritzen!

Achtung: Wird das Produkt verspritzt, muss unbedingt eine Atemschutzmaske A2/P3 verwendet werden.

Die Form, die Beschaffenheit und die Feuchtigkeit des Untergrundes beeinflussen den Verbrauch/die Ergiebigkeit. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

Trockenzeiten
(bei 23 °C und 50 % r.F.)

Schleif- und Überlackierbar	nach mind. 16 h
Schleif- und Überlackierbar bei Kastanie	nach mind. 24 h

Auf inhaltsstoffreichen Hölzern (wie z. B. Eiche, Iroko) kann es zu einer Trocknungsverzögerung kommen.

Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeit merkbar verlängern.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit ADLER Adlerol aromatenfrei 80301.

UNTERGRUND

Untergrundart

Holz gemäß Richtlinien für den Fensterbau.

Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, frei von trennenden Substanzen wie Fett, Wachs, Silikon, Harz etc. Und frei von Holzstaub sein, sowie auf Eignung zur Beschichtung geprüft werden.

Holzfeuchte

Maßhaltige Bauteile: 13% +/- 2 %

BESCHICHTUNGSAUFBAU

Grundierung

1x KH-Fenstertauchgrund Weiß 54075 ff.

Zwischenschliff

Körnung 280

Zwischenbeschichtung

Deckend:
ADLER Acryl-Spritzfüller 41002 ff

Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

Zwischenschliff

Körnung 220 – 240

Decklackierung	**Deckend wasserverdünnbar:** 1x ADLER Acryl-Spritzlack Q10 M 4320 **Deckend lösemittelhaltig:** 2x ADLER Samtalkyd 52351 ff oder ADLER Brilliantalkyd 52301 ff. Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.
	BESTELLHINWEISE
Gebindegrößen	6 kg; 32 kg
Farbtöne/Glanzgrade	Weiß 54075 Grün ca. RAL 6009 54077
Zusatzprodukte	ADLER Adlerol aromatenfrei 80301 ADLER Acryl-Spritzfüller 41002 ADLER Acryl-Spritzlack Q10 M4320 ADLER Samtalkyd 52351 ff ADLER Brilliantalkyd 52301 ff
	WEITERE HINWEISE
Haltbarkeit/Lagerung	Mindestens 5 Jahre in original verschlossenen Gebinden. Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30°C) geschützt lagern.
Technische Daten	Lieferviskosität: Ca.18 – 20 s nach DIN 53211 (4-mm-Becher, 20°C) VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für KH-Fensertauchgrund (Kat. A/f): 750 g/l (2010). KH-Fenstertauchgrund enthält maximal 450 g/l VOC.
Sicherheitstechnische Angaben	Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt, die aktuelle Version kann im Internet unter **www.adler-lacke.com** abgerufen werden. Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung geeignet.