Pullex Aqua DSL 51501 ff

Wasserverdünnbare **Holzlasur** auf Acrylatdispersionsbasis **für DIY und Gewerbe**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeines

Gute Witterungs- und UV-Beständigkeit; ausgezeichnete Dauerelastizität, ausgezeichnete Transparenz; umweltschonend, blockfest, biozidfrei, atmungsaktiv.

Auch für Renovierungsanstriche von lösemittelhaltigen Dickschichtlasuren verwendbar.

Besondere Eigenschaften



- **ÖNORM EN 71-3** Sicherheit von Spielzeug; Migration bestimmter Elemente (Schwermetallfreiheit)
- **ÖNORM S 1555** bzw. **DIN 53160** Schweiß-Speichelechtheit
- **Französische Verordnung DEVL1104875A** über die Kennzeichnung von Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flüchtigen Schadstoffen: A+

Anwendungsgebiete



- Maßhaltige Holzbauteile im Außenbereich wie z.B. Holzfenster und Haustüren in den Gebrauchsklassen 2 und 3 ohne Erdkontakt.
- Für nichtmaßhaltige Holzbauteile empfehlen wir Pullex Aqua-Plus 53101 ff.
- Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufrühren.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens + 10 °C ist erforderlich.
- Dichtstoffe müssen anstrichverträglich sein und dürfen erst nach Durchtrocknung des Lacks angebracht werden. Dichtprofile mit Weichmachern neigen in Verbindung mit Lacken zum Verkleben. Bitte nur geprüfte Typen verwenden.
- Bitte beachten Sie unsere **„Arbeitsrichtlinie für die Beschichtung von maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Bauteilen – Allgemeiner Teil “** samt Normen und Richtlinien für den Fensterbau.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.

Auftragstechnik



Auftragsverfahren	Streichen
Ergiebigkeit pro Auftrag (m²/l)	ca. 8

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Die Form, die Beschaffenheit und die Feuchtigkeit des Untergrundes beeinflussen den Verbrauch/die Ergiebigkeit. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

Trockenzeiten
(bei 23 °C und 50 % r.F.)

Staubtrocken (ISO 1517)	nach ca. 30 Minuten
Überstreichbar	1. Anstrich nach ca. 3 Stunden 2. Anstrich nach ca. 8 Stunden
Durchgetrocknet	nach ca. 12 Stunden

Bei den genannten Zahlen handelt es sich um Richtwerte. Die Trocknung ist abhängig von Untergrund, Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch und relativer Luftfeuchte.

Fenster/Türen erst nach Durchtrocknung schließen!

Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeit merkbar verlängern.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Für die Entfernung von angetrockneten Lackresten empfehlen wir ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

UNTERGRUND

Untergrundart

Holz gemäß Richtlinien für den Fensterbau.

Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, frei von trennenden Substanzen wie Fett, Wachs, Silikon, Harz etc. Und frei von Holzstaub sein, sowie auf Eignung zur Beschichtung geprüft werden.

Holzfeuchte

Maßhaltige Bauteile: 13% +/- 2 %

BESCHICHTUNGSAUFBAU

Grundierung

Vom Hersteller imprägniert, wenn nicht,
1 x Pullex Aqua-Imprägnierung 51320 ff
Schliff mit Körnung 280

Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

Decklackierung

2 – 3 x Pullex Aqua DSL 51501 ff farbig
Trockenzeit zwischen 1. und 2. Anstrich ca. 3 Stunden,
zwischen 2. und 3. Anstrich mindestens 8 Stunden

PFLEGE UND RENOVIERUNG

Pflege und Renovierung

Die Haltbarkeit hängt von vielen Faktoren ab: Diese sind insbesondere die Art der Bewitterung, konstruktiver Schutz, mechanische Belastung und die Wahl des verarbeiteten Farbtones; für eine lange Haltbarkeit sind rechtzeitige Pflegearbeiten notwendig, dazu wird eine jährliche Wartung empfohlen.

Fenster:
Reinigung mit ADLER Top-Cleaner 51696.
Pflege mit ADLER Top-Finish 51697 im Paket ADLER Pflegeset-Plus 51695.

Haustüren:
Reinigung mit ADLER Top-Cleaner 51696.
Pflege mit ADLER Door-Finish 51700 im Paket ADLER Haustürenpflegeset 51709.

Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

Bitte beachten Sie unsere **„Arbeitsrichtlinie für die Beschichtung von maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Bauteilen - Instandhaltung und Renovierung“**.

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen

750 ml; 2,5 l

Farbtöne/Glanzgrade

Natur 51501
Eiche 51502
Kiefer 51503
Nuss 51504
Mahagoni 51505
Hanf 51507Weiß 54075
Lehmbraun 51508

Color4You

Weitere Farbtöne sind über das **ADLER Farbmischsystem Color4You** mischbar.

Basislacke:
Basis W30 51513

- **Der Endfarbton ergibt sich grundsätzlich aus der Eigenfarbe des Holzes, der Auftragsmenge, dem Farbton der Imprägnierung und dem Farbton der Schlussbeschichtung.**
- Es empfiehl sich, zur Beurteilung des Endfarbtons mit dem gewählten Anstrichaufbau ein Farbmuster auf Originaluntergrund anzufertigen.
- Um Farbtongleichheit zu gewährleisten, nur Material mit gleicher Chargennummer an einer Fläche verarbeiten.

Zusatzprodukte

ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125
Pullex Aqua-Imprägnierung 51320 ff
ADLER Top-Cleaner 51696
ADLER Top-Finish 51697
ADLER Door-Finish 51700
ADLER Pflegeset-Plus 51695
ADLER Haustürenpflegeset 51709

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung



Mindestens 3 Jahre in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Technische Daten	VOC-Gehalt	EU-Grenzwert für Pullex Aqua DSL (Kat. A/e): 130 g/l (2010). Pullex Aqua DSL enthält maximal 60 g/l VOC.

Sicherheitstechnische Angaben

Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt, die aktuelle Version kann im Internet unter **www.adler-lacke.com** abgerufen werden.