

# TECHNISCHES MERKBLATT

## SYCOFIX® Tapeziererätekleister

### Anwendung

SYCOFIX® Tapeziererätekleister ist ideal geeignet zum Verkleben von Raufaser-, Präge-, Struktur-, Textil-, schweren Tapeten, sowie von Vinyl-, Makulatur- und Vliestapeten mit glatter Rückseite.

### Eigenschaften

- bereits nach 3 Minuten verarbeitbar
- speziell geeignet für Tapeziergeräte als auch für Bürstenauftrag und Wandklebetechnik
- optimale Kleisterverteilung
- gute Korrekturmöglichkeit bei hoher Anfangshaftung
- sehr hohe Klebkraft und Feuchtfestigkeit
- kalk- und zementbeständig
- transparent auftrocknend
- Ergiebigkeit: 500 g ausreichend für bis zu 17 Rollen Tapete oder 5 Rollen Raufaser

### Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muß sauber, fest und trocken sein. Alte, schlecht haftende Anstriche (Leimfarben) und Tapeten sind restlos zu entfernen. Dazu ist SYCOFIX® Tapetenablöser extra-stark optimal geeignet.

Risse, Löcher und Unebenheiten sind mit SYCOFIX® Füllspachtel zu füllen und zu glätten. Für die Verspachtelung von Gipskartonplatten empfehlen wir SYCOFIX® MUR Super Haftspachtel.

Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit SYCOFIX® System Tiefgrund LF vorbereiten. Schwach saugende Untergründe sind vorzukleistern.

Zur Vorbereitung von Gipskartonplatten wird SYCOFIX® Tapetenwechselgrund empfohlen, da die Tapeten beim nächsten Tapetenwechsel vollständig trocken entfernbar sind.

Bei durchscheinenden Tapeten ist der Untergrund mit SYCOFIX® Tapezier- und Putzgrund LF weiß zu streichen, um einen farblich einheitlichen und gleichmäßig saugenden Untergrund zu erhalten.

### Verarbeitung

SYCOFIX® Tapeziererätekleister unter kräftigem Rühren in kaltes, sauberes Wasser einrühren und kurze Zeit weiterrühren. Nach ca. 3 Minuten Quellzeit Kleister nochmals gut durchrühren.

SYCOFIX® Tapeziererätekleister ist nun gebrauchsfertig.

### *Tapézieren:*

Kleister gleichmäßig und ausreichend auf die zugeschnittenen Tapetenbahnen auftragen und diese zusammenlegen. Nach entsprechender Weichzeit Tapete verkleben und mit Tapezierbürste oder –walze blasenfrei andrücken. Bei der Verklebung von formstabilen Vliestapeten und vielen anderen Wandbelägen ist der Kleisterauftrag direkt auf den Untergrund möglich.

Die spezifischen Angaben der Tapetenhersteller sind zu beachten.

Für das Tapezieren in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit sowie für die Verklebung von spaltbaren Tapeten ist zur Erhöhung der Feuchtfestigkeit und Endklebkraft des Kleisters der Zusatz von zwei Eimer a 1 kg SYCOFIX® Wandbelagskleber auf ca. 17,5 Liter angerührte Kleisterlösung erforderlich.

Bei der Verklebung von Vliestapeten ist auf diesen Zusatz zu verzichten, da sonst das spätere trockene Abziehen der Tapeten stark erschwert ist.

Eventuelle Kleisterreste auf der Tapetenvorderseite sind sofort mit einem Tuch zu entfernen.

Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

**Hinweis:** Der angerührte Kleister ist innerhalb von 2 Tagen zu verarbeiten. Bei längerer Lagerung empfehlen wir, SYCOFIX Anti-Schimmel-Zusatz der Kleisterlösung beizumischen.

### **Ansatzverhältnis**

Verwendung	Wassermenge 500 g - Paket	Ergiebigkeit 500 g – Paket
Vorkleistern	35,0 Liter	ca. 350 m <sup>2</sup>
Raufaser	17,5 Liter	ca. 85 m <sup>2</sup> 5 Rollen zu 17,5 m <sup>2</sup>
Präge-, Textil-, Vinyl- und Strukturtapeten, schwere Tapeten, Vliestapeten (glatte Rückseite), Makulaturtapeten	17,5 Liter	ca. 85 m <sup>2</sup> 17 Rollen zu 5 m <sup>2</sup>

Die Ergiebigkeit kann durch die Untergrundverhältnisse, Tapetenqualitäten sowie durch die Einstellung des Kleistergerätes beeinflusst werden.

### **Lagerung**

Bei trockener Lagerung im original geschlossenen Gebinde unbegrenzt haltbar.

### **Verpackung**

500 –g – Schachtel (20 St. / VE; 24 VE / Pal.)

EAN – Code: 4015995900118