

TECHNISCHES MERKBLATT

SYCOFIX® Spezial Tapetenkleister

Anwendungsgebiete

SYCOFIX® Spezial Tapetenkleister ist optimal einsetzbar zur Verklebung von normalen Papiertapeten, Raufaser-, Präge-, Struktur-, und Textiltapeten, schweren Tapeten, sowie von Vinyl-, Makulatur- und Vliestapeten mit glatter Rückseite.

Verarbeitungseigenschaften

- optimale Kleisterverteilung
- universell geeignet für Bürstenauftrag, Tapeziergeräte und Wandklebetechnik
- hohe Naß- und Endklebkraft
- hohe Feuchtfestigkeit
- transparent auf trocknend
- gute Korrigierbarkeit bei hoher Anfangshaftung
- kalk- und zementbeständig
- Ergiebigkeit: 200g ausreichend für bis zu 5 Rollen Tapete oder 1-2 Rollen Raufaser

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muß sauber, fest und trocken sein. Alte, schlecht haftende Anstriche (Leimfarben) und Tapeten sind restlos zu entfernen. Dazu ist SYCOFIX® Tapetenablöser extra-stark optimal geeignet.

Risse, Löcher und Unebenheiten sind mit SYCOFIX® Füllspachtel zu füllen und zu glätten. Für die Verspachtelung von Gipskartonplatten empfehlen wir SYCOFIX® MUR Super Haftspachtel.

Stark saugende, sandende und kroidende Untergründe mit SYCOFIX® System Tiefgrund LF vorbehandeln. Schwach saugende Untergründe sind vorzukleistern.

Zur Vorbehandlung von Gipskartonplatten wird SYCOFIX® Tapetenwechselgrund empfohlen, da die Tapeten beim nächsten Tapetenwechsel vollständig trocken entfernbar sind.

Bei durchscheinenden Tapeten ist der Untergrund mit SYCOFIX® Tapezier- und Putzgrund LF weiß zu streichen, um einen farblich einheitlichen und gleichmäßig saugenden Untergrund zu erhalten.

Verarbeitung

SYCOFIX® Spezial Tapetenkleister unter kräftigem Rühren in kaltes Wasser einrühren und kurze Zeit weiterrühren. Nach ca. 20 Minuten Quellzeit Kleister nochmals gut durchrühren. SYCOFIX® Spezial Tapetenkleister ist nun gebrauchsfertig.

Tapezieren:

Kleister gleichmäßig und ausreichend auf die zugeschnittenen Tapetenbahnen auftragen und zusammenlegen. Nach entsprechender Weichzeit Tapete verkleben und mit Tapezierbürste oder –walze blasenfrei andrücken.

Bei der Verklebung von formstabilen Vliestapeten und vielen anderen Wandbelägen ist der Kleisterauftrag direkt auf den Untergrund möglich.

Die spezifischen Angaben der Tapetenhersteller sind zu beachten.

Für das Tapezieren in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit sowie für die Verklebung von spaltbaren Tapeten ist zur Erhöhung der Feuchtfestigkeit und Klebkraft des Kleisters der Zusatz von einer Dose a 1 kg SYCOFIX® Wandbelagskleber für ca. 4 Liter angerührte Kleisterlösung erforderlich.

Bei der Verklebung von Vliestapeten ist auf diesen Zusatz zu verzichten, da sonst das spätere trockene Abziehen der Tapeten stark erschwert wird.

Eventuelle Kleisterreste auf der Tapetenvorderseite sind sofort mit einem feuchten Tuch zu entfernen.

Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Hinweis: Der angerührte Kleister ist innerhalb von 2 Tagen zu verarbeiten. Bei längerer Lagerung empfehlen wir, SYCOFIX Anti-Schimmel-Zusatz der Kleisterlösung beizumischen.

Ansatzverhältnis

Verwendung	Wassermenge	Ergiebigkeit
Vorkleistern	8 Liter	ca. 70 m ²
Raufaser	4 Liter	ca. 25 m ² 1-2 Rollen zu 17,5 m ²
Präge-, Struktur-, Textil-, Vinyl-, Vlies- und Makulaturtapeten, schwere Tapeten	4 Liter	ca. 25 m ² 5 Rollen zu 5 m ²

Die Ergiebigkeit kann durch Untergrundverhältnisse, Tapetenqualitäten sowie durch die Einstellung des Kleistergerätes beeinflusst werden.

Lagerung

Bei trockener Lagerung im original geschlossenen Gebinde unbegrenzt haltbar.

Verpackung

200 –g – Schachteln (24 St. / VE; 60 VE / Pal.)
EAN – Code: 4015995900125