

Technisches Merkblatt

Sycofix® Zell-Leimkonzentrat

Anwendung

SYCOFIX® Zell-Leimkonzentrat ist aus hochwertiger Cellulose hergestellt und ideal für die Verklebung von allen normalen Papiertapeten sowie Raufaser geeignet.

Eigenschaften

- ermöglicht gute Korrigierbarkeit der Tapete an der Wand
- 20 Minuten Quellzeit
- Ergiebigkeit: ausreichend für bis zu 4 Rollen Tapete oder 1 Rolle Raufaser

Untergrundvorbereitung

Die zu tapezierenden Untergründe müssen sauber, fest, saugfähig und trocken sein. Alte und lose Anstriche (Leimfarben) sowie Tapeten sind restlos zu entfernen. Dazu ist SYCOFIX® Tapetenablöser extra-stark optimal geeignet.

Vorhandene Risse, Löcher und Unebenheiten im Untergrund sind mit SYCOFIX® Füllspachtel zu füllen und zu glätten. Für die Verspachtelung von Gipskartonplatten empfehlen wir SYCOFIX® MUR Super Haftspachtel.

Stark saugende und sandende Untergründe sind mit SYCOFIX® System Tiefgrund LF zu grundieren. Schwach saugende Untergründe sind vorzukleistern.

Zur Vorbereitung von Gipskartonplatten empfehlen wir SYCOFIX® Tapetenwechselgrund, da die Tapeten beim nächsten Tapetenwechsel vollständig trocken entfernbar sind.

Kleisteransatz

SYCOFIX Zell-Leimkonzentrat in kaltes Wasser (Menge entsprechend dem angegebenen Ansatzverhältnis) einrühren und ca. 20 Minuten quellen lassen. Danach ist die Kleisterlösung nochmals gut durchzurühren.

SYCOFIX® Zell-Leimkonzentrat ist nun gebrauchsfertig.

Tapezieren:

SYCOFIX® Zell-Leimkonzentrat mit Bürste oder Tapeziergerät auf die Rückseite der zugeschnittenen Tapetenbahnen gleichmäßig und ausreichend auftragen, diese zusammenlegen, jedoch nicht knicken und entsprechend den Angaben des Tapetenherstellers weichen lassen.

Die spezifischen Angaben des Tapetenherstellers sind zu beachten.

Für das Tapezieren in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (Küche und Bad) ist zur Erhöhung der Feuchtfestigkeit und Endklebkraft des Kleisters der Zusatz von einer Dose a 1kg SYCOFIX® Wandbelagskleber auf die angerührte Leimlösung notwendig. Dies empfehlen wir ebenfalls bei der Verklebung von Raufaser.

SYCOFIX® Zell-Leimkonzentrat ist in Kleistergeräten optimal verarbeitbar.

Die Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Hinweis: Der angerührte Kleister ist innerhalb von 2 Tagen zu verarbeiten. Bei längerer Lagerung empfehlen wir, SYCOFIX Anti-Schimmel-Zusatz der Kleisterlösung beizumischen.

Ansatzverhältnisse

Vorkleistern:

- 200g Sycofix® Zell-Leimkonzentrat mit 6 Liter Wasser ansetzen
- ausreichend für bis zu 60 m²

Normale Papiertapeten:

- 200g Sycofix® Zell-Leimkonzentrat mit 4 Liter Wasser ansetzen
- ausreichend für ca. 4 Rollen zu 5 m²

Raufaser:

- 200g Sycofix® Zell-Leimkonzentrat mit 3 Liter Wasser ansetzen
- ausreichend für ca. 1 Rolle zu 13,25 m²

Die Ergiebigkeit kann durch die Untergrundverhältnisse, Tapetenqualitäten sowie durch die Einstellung des Kleistergerätes beeinflusst werden.

Lagerung

Bei trockener Lagerung in original geschlossener Verpackung unbegrenzt haltbar.

Verpackung

200-g-Tüte (28 St. / VE; 56 VE / Pal.)
EAN-Code: 4015995900712