

Technisches Merkblatt

SYCOFIX Anti-Schimmel-Spachtel

Anwendung

SYCOFIX Anti-Schimmel-Spachtel ist optimal als Flächen- und Reparaturspachtel bei der Renovierung und Sanierung schimmelbefallener und schimmelgefährdeter Wand- und Deckenflächen im Innen- und Außenbereich sowie in Feuchträumen (wie z.B. Bad, Dusche, Küche, Keller, Garage) geeignet. Er ist auf allen mineralischen Untergründen wie z.B. Mauerwerk, Kalk-, Kalk-Zementputz, Porenbeton, Gipsputz, Beton u.a. einsetzbar. Die natürliche Alkalität des Spachtels garantiert einen sicheren Schutz vor Schimmelbefall ohne den Einsatz von Bioziden. Daher trägt er einen großen Anteil zum umweltfreundlichen Wohnen bei.

Eigenschaften

- bis zu 15 mm Auftragsstärke in einem Arbeitsgang
- bis zu 90 Minuten verarbeitbar
- auf bereits schimmelbefallenen Flächen einsetzbar
- sehr gutes Füll- und Haftvermögen
- optimal filz- und glättbar
- einfärbbar mit Sophia Abtönfarben
- witterungs- und frostbeständig
- atmungsaktiv, feuchteregulierend
- mit hohem Weißgrad aufrocknend
- einsetzbar auf feuchten Untergründen
- Ergiebigkeit: ca. 0,8 m²/kg bei 1 mm Schichtstärke

Untergrundvorbehandlung

Bereits mit Schimmel befallene Flächen sind mit SYCOFIX Anti-Schimmel-Spray oder SYCOFIX Anti-Schimmel-Gel vorzubehandeln. Die Untergründe müssen tragfähig, staubfrei, frostfrei und trocken sein. SYCOFIX Anti-Schimmel-Spachtel erhärtet auch auf Untergründen mit einer Restfeuchte von max. 3%. Nachdrückende oder aufsteigende Feuchtigkeit ist durch entsprechende Maßnahmen zu beseitigen. Sinterschichten, lose Putze und Verunreinigungen jeder Art sind zu entfernen.

Verarbeitung

1,5 kg SYCOFIX Anti-Schimmel-Spachtel in 0,6 Liter Wasser gleichmäßig einrühren bis eine homogene Spachtelmasse erreicht ist. Die Verarbeitungszeit beträgt 90 Minuten. Die Verarbeitung ist bei Temperaturen oberhalb 5 °C durchzuführen. Der angerührte Spachtel kann auch mit max. einer Flasche je 250 ml Sophia Voll- und Abtönfarbe oder mit einer Flasche je 30 ml Sophia Color Plus Konzentrat eingefärbt werden. Haarrisse im Untergrund sind zuvor schwalbenschwanzförmig auszuweiten und tiefe Risse oder Unebenheiten schichtweise zu schließen. Die max. Auftragsstärke beträgt 15 mm pro Arbeitsgang. Dabei erst jede Schicht aushärten lassen. Die vollständig abgetrocknete Fläche ist hervorragend als Anstrichträger geeignet. Sollten Anstricharbeiten erfolgen, so ist eine Trockenzeit von 28 Tagen einzuhalten.

Vor Anstrichbeginn ist die Fläche mit SYCOFIX Vogelfluat vorzubehandeln, um eine mögliche Verfärbung des Anstriches zu vermeiden. Folgeanstriche z.B. mit SYCOFIX Streichkalk, Silikatfarben oder auch SYCOFIX Antischimmelfarbe erhöhen noch die Eigenschaft, das Wachstum von Schimmelpilzen zu vermeiden. Wird SYCOFIX Anti-Schimmel-Spachtel als Sichtspachtel verwendet, so ist zur Erhöhung der Oberflächenfestigkeit ein Anstrich mit SYCOFIX Acryl Tiefgrund Konzentrat 1:3 verdünnt mit Wasser empfehlenswert.

Die Verarbeitungshinweise der jeweiligen Anstrichstoffhersteller sind zu beachten. Werkzeuge sind sofort nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Lagerung

Kühl und trocken, aber frostfrei 12 Monate im geschlossenen Originalgebilde lagerfähig.

Entsorgung

Restlos entleerte Gebinde können der Wiederverwertung zugeführt werden.

Inhaltsstoffe: Portlandzement, Kalkhydrat, Additive

Enthält pro 100g: 2,0 g Calciumdihydroxid
BAuA Reg.-Nr.: N-69000

Gefahrenhinweise

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden.
Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitsratschläge

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Staub nicht einatmen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach
Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen..

Enthält: Portlandzement und Calciumhydroxid.
GISCODE ZP1
Chromatarm gemäß Direktive 2003/53/EG

Verpackung

1,5-kg-Tüte (6 Stück/VE, 60VE/Palette)
EAN-Code : 4015995907070

5-kg-Sack (4 Stück/VE, 30VE/Palette)
EAN-Code : 4015995907087